VICOTE® F816Blk

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VICOTE® نام تجاری برای طیف پوشش های Victrex است. پوشش های VICOTE از طریق Victrex یا شبکه پوشش دهنده ترجیحی آن در دسترس هستند. گریدهای VICOTE F815 و F816Blk به طور خاص فرموله شده اند تا پوششی ایجاد کنند که مقاومت در برابر سایش و سایش بالایی را همراه با خواص رهاسازی عالی ارائه می دهد که با ساییدگی پوشش حفظ می شوند. این خواص در دماهای بالا که سایر پوشش های رهاسازی به طور بالقوه از کار می افتند، حفظ می شوند. پراکندگی های VICOTE سطح پایینی از مواد استخراجی دارند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. پراکندگی های VICOTE F815 و F816Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال در آن وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مناسب مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در پراکندگی های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX PEEK از نظر ماهیت ترموپلاستیک هستند و در بالای دمای ذوب جریان نشان می دهند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش شوند، پوشش ها خواص عالی را نشان می دهند که پلیمر VICTREX PEEK به آن مشهور است. پوشش های VICOTE دارای مقاومت شیمیایی عالی هستند. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه داده مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت حرارتی بالا محتوای استخراج پایین	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.15	-	ASTM G133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 1.9	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.