Vikalloy P26

تولیدکننده	Viking Polymers, LLC	**دسته بندی**	PMMA+PVC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vikalloy P26 یک ماده اکریلیک اسید (PMMA) (PMMA PVC) PVC است. این محصول در آمریکای شمالی، اروپا یا منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش پردازش: قالب گیری اکستروژن پروفیل است. ویژگی های اصلی Vikalloy P26 عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، قابلیت پردازش خوب، مقاومت در برابر ضربه سخت. زمینه های کاربرد معمولی عبارتند از: کاربردهای صنعتی، لوازم اداری/تجاری، پزشکی/مراقبت های بهداشتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	کاربرد صنعتی	-	-
	تجهیزات تجاری	-	-
	پروفایل	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	42.1 MPa	6106.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	110 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	66.2 MPa	9601.52 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	75.6 C°	168.08 F°	ASTM D648

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری		-	UL 94
	V-0	-	UL 94
	5V	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.