# Vinnolit® E 2178

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vinnolit GmbH & Co KG. | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

PVC امولسیونی برای پردازش ترموپلاستیک ® Vinnolit E 2178 یک پلیمر امولسیونی ویژه با مقدار K بالا برای کلندرینگ فیلم سخت توسط فرآیند Luvitherm است. پردازش و کاربردها Vinnolit E 2178 به طور کلی باید با افزودنی های معمول PVC برای فرآیند Luvitherm با استفاده از تکنیک های اختلاط استاندارد مخلوط شود. مخلوط های مبتنی بر Vinnolit E 2178 توسط فرآیند کم دما (Luvitherm) به فیلم سخت با کیفیت بالا کلندر می شوند. به ویژه خواص کششی عالی چنین فیلم هایی در سرعت های تولید بالا سودمند است. فیلم های مبتنی بر Vinnolit E 2178 مزایای زیر را نشان می دهند: خواص مکانیکی عالی، به ویژه چقرمگی و مقاومت در برابر پارگی بالا قابلیت شارژ الکترواستاتیک پایین سطح براق صافی خوب به دلیل قابلیت کشش خوب مقاومت خوب در برابر حلال ها با توجه به این خواص، Vinnolit E 2178 ترجیحاً برای فیلم ها برای ساخت نوار چسب استفاده می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت کشش خوب | - | - |
| | مقاومت در برابر پارگی خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | درخشش بالا | - | - |
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| | نوار | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | چرخ دنده<br>ترموفرمینگ | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 0.50 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **K-Value** | 78.0 | - | ISO 1628-2 |
| **عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)** | 159.0 ml/g | - | ISO 1628-2 |
| **توزیع اندازه ذرات** | | - | ISO 4610 |
| | % | - | - |
| | % | - | - |
| **مواد فرار** | % | - | ISO 1269 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.