Vinnolit® E 67 FF

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PVC برای ساخت خمیر ® Vinnolit E 67 FF یک هموپلیمر PVC نوع امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی کم تا متوسط با محتوای امولسیفایر متوسط است. پلاستیزول هایی تولید می کند که ویسکوزیته متوسط را در نرخ های برشی کم و زیاد با خواص جریان اساساً نیوتنی با سطوح نرم کننده پایین (phr 60-40) نشان می دهند. به طور ویژه برای فرمولاسیون های فشرده یا فوم دار شیمیایی با محتوای نرم کننده کم توسعه یافته است. به طور کلی نرخ های ژل شدن/فیوژن عالی را نشان می دهد و پایداری حرارتی/نوری خوبی را با طیف گسترده ای از تثبیت کننده ها ارائه می دهد. استفاده از میکسر های نوع سرعت بالا توصیه می شود. پردازش و کاربرد: Vinnolit E 67 FF پلاستیزول هایی با محتوای نرم کننده کم تولید می کند که برای پوشش گسترده فوم های دمیده شده شیمیایی برای کفپوش های بالشتکی و روکش های دیواری با استفاده از فرآیند "Congoleum" ایده آل هستند، جایی که می توان به یک ساختار سلولی بسته بسیار ظریف با مهار عالی و وضوح کانتور در سطوح انبساط بالا و پایین دست یافت. پلاستیزول ها را می توان با پوشش دهنده های رول معکوس، پوشش دهنده های صفحه چرخشی اعمال کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب هموپلیمر	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ویسکوزیته متوسط پلاستیک شده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش کف‌پوش پنل‌های دیواری	- - -	- - -
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	67.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	113.0 ml/g	-	ISO 1628-2
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 1624
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.