Vinnolit® E 70 LF

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PVC برای کاربرد خمیری ® Vinnolit E 70 LF یک کوپلیمر ریز ذره ای و خمیر ساز از وینیل کلراید و 5٪ وینیل استات است که پلاستیزول هایی با ویسکوزیته پایین با پایداری ذخیره سازی عالی تولید می کند (به نمودار مراجعه کنید). Vinnolit E 70 LF به دلیل محتوای وینیل استات خود، به راحتی در دماهای ژل شدن پایین تر قابل پردازش است. پردازش و کاربرد: Vinnolit E 70 LF را می توان با روش های استاندارد، با حل کننده یا میکسر کم سرعت به خمیر تبدیل کرد. با این حال، باید از گرم شدن بیش از حد خمیر در حین مخلوط کردن اجتناب شود، زیرا محتوای وینیل استات ممکن است باعث افزایش ویسکوزیته شود. خمیرهای مبتنی بر Vinnolit E 70 LF را می توان با تمام روش های معمول استفاده کرد. Vinnolit E 70 LF یک گرید خمیری با ژل شدن در دمای پایین و ویسکوزیته پایین است که برای پوشش پارچه های پایه حساس به حرارت، خمیرهای لمینت، پشتی فرش و همچنین درزگیرهای زیر بدنه و درز خودرو توصیه می شود. این کاربردها همچنین از قابلیت بارگیری پرکننده بالا و همچنین چسبندگی خوب به پارچه های پایه نساجی و سطوح فلزی خودرو بهره مند می شوند. برای کاهش ویسکوزیته خمیر و افزایش ماندگاری، Vinnolit E 70 LF را می توان با رزین های افزایش دهنده هموپلیمر مانند Vinnolit EXT / Vinnolit C 65 V مخلوط کرد. خواص قابل توجه عبارتند از: دماهای ژل شدن پایین تر قابل توجه، چسبندگی خوب در منسوجات و ورق های فلزی خودرو، خواص مکانیکی بهتر، مقاومت در برابر سایش بهتر در ماستیک های UBC، پایداری ذخیره سازی عالی پلاستیزول ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت خوب در برابر سایش چسبندگی خوب ویسکوزیته پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی پشتی فرش کاربردهای پوشش لمینت‌ها چسب‌ها	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.40 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
توزیع اندازه ذرات	%	-	-
محتوای وینیل	5.0 %	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.