Vinnolit® E 75 SK

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit E 75 SK یک هموپلیمر امولسیونی خمیرساز با اندازه‌ی ذرات ریز است که به عنوان رزین با ویسکوزیته کم تا متوسط طبقه‌بندی می‌شود. پلاستیزول‌های ساخته شده با Vinnolit E 75 SK رئولوژی کمی شبه‌پلاستیک نشان می‌دهند. Vinnolit E 75 SK به ویژه برای تولید فیلم‌های فشرده و فوم‌های دمیده شده شیمیایی مناسب است. کاربرد معمول آن چرم مصنوعی، به ویژه برای سطوح ترموفرم شده در کاربردهای خودرویی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته متوسط-پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی فوم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.42 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	74.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	141.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	متوسط	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
بخارگرفتگی (Fogging)	mg	-	DIN 75201B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.