Vinnolit® P 70 HT

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 70 HT یک هموپلیمر میکروسوسپانسیون دانه ریز است که برای کاربردهای خمیری طراحی شده است. به راحتی می توان آن را به یک پلاستیزول با ویسکوزیته کم، مشخصه جریان شبه پلاستیکی متوسط و ماندگاری عالی تبدیل کرد. پلاستیزول های ساخته شده از Vinnolit P 70 HT با محتوای نرم کننده متوسط، رئولوژی شبه پلاستیکی متوسطی را با اتساع جزئی در سرعت های برشی بالا نشان می دهند. اتساع را می توان با مخلوط کردن با رزین های اکستندر مانند Vinnolit C 65 V یا Vinnolit C 66 W یا با گریدهای امولسیونی ویژه کاهش داد/حذف کرد. Vinnolit P 70 HT ویژگی های جذب آب کم عالی را نشان می دهد و دارای خواص هوازدگی برجسته همراه با پایداری حرارتی بسیار بالا است. با این خواص غالب، برای کاربردهای فضای باز مانند علائم، برزنت، سایبان، تابلوهای تبلیغاتی، ورق های سقف، سازه های نساجی و پوشش های کویل کاملاً مفید است. این محصول علاوه بر این شفافیت عالی و خواص صفحه ای بسیار پایینی را نشان می دهد که آن را برای پوشش های رویی شفاف و همچنین برای سطوح چاپی (تبلیغاتی) بسیار مناسب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای فضای باز ورق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	بسیار پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.