Vinnolit® P 70

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 70 یک هموپلیمر با دانه بندی ریز برای فرآوری پلاستیزول است که پلاستیزول هایی با ویسکوزیته پایین و ماندگاری عالی ارائه می دهد. خمیرهای Vinnolit P 70 با محتوای متوسط نرم کننده، رئولوژی نیوتنی را در نرخ های برشی پایین (Brookfield) و رئولوژی اتساعی متوسط را در نرخ های برشی بالا نشان می دهند. اتساع را می توان به راحتی با ترکیب با رزین های افزایش دهنده مانند Vinnolit C 65 V (به نمودار مراجعه کنید) یا Vinnolit C 66 W یا گریدهای امولسیونی ویژه کاهش داد یا حتی حذف کرد. Vinnolit P 70 دارای مقاومت عالی در برابر آب و پایداری حرارتی/هوازدگی بالا است و بنابراین به طور ایده آل برای کاربردهای طولانی مدت در فضای باز، به عنوان مثال، سازه های نساجی، ورق های سقف، برزنت، سایبان ها، پوشش کویل، فیلم های تزئینی و به دلیل شفافیت بالا، برای پوشش های رویه شفاف مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	کاربردهای فضای باز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پلاستی‌سال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.36 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	70.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	124.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوای امولسیفایر	بسیار پایین	-	-
توزیع اندازه ذرات	%	-	ISO 4610
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.