Vinnolit® S 3368

تولیدکننده	Vinnolit GmbH & Co KG.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit S 3368 یک پلیمر سوسپانسیونی متخلخل با چگالی حجمی بالا است. برای اکستروژن پروفیل، ورق و لوله سخت توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لوله‌کشی پروفایل‌ها ورق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.58 g/cm³	-	ISO 60

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	68.0	-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.