# Vinnolit® S 4170 AOF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Vinnolit GmbH & Co KG | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Vinnolit S 4170 AOF یک پلیمر سوسپانسیونی بسیار متخلخل و بدون آنتی‌اکسیدان است که برای اکستروژن، کلندرینگ و قالب‌گیری تزریقی PVC انعطاف‌پذیر توصیه می‌شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **روش فرآیند** | چرخ دنده<br>اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 0.48 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **K-Value** | 70.0 | - | ISO 1628-2 |
| **عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)** | 124.0 ml/g | - | ISO 1628 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **توزیع اندازه ذرات** | | - | ISO 4610 |
| | % | - | - |
| | % | - | - |
| **مواد فرار** | % | - | ISO 1269 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جذب نرم‌کننده (۲۳ درجه سانتی‌گراد)** | 34 % | - | ISO 4608 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.