ELASTOSIL® 5100

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 درزگیرها، الاستیک، ساخت و ساز

مشخصات فنی

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.980 to 1.05 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ اکستروژن	500 ml/min	-	-
قوام (Consistency)	غیر افت	-	ISO 7390
زمان تشکیل پوسته	20.0 min	-	-
مدول کششی	0.380 MPa	55.11 psi	ISO 8339
استحکام کششی	0.700 MPa	101.53 psi	ISO 8339
استحکام پارگی	4.50 kN/m	-	ISO 34

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.