# ELASTOSIL® 8100 N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1

## مشخصات فنی

### سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.01 g/cm³ | - | DIN 51757 |
| **قوام (Consistency)** | غیر افت | - | ISO 7390 |
| **مدول کششی** | 0.370 MPa | 53.66 psi | ISO 8339 |
| **استحکام کششی** | 0.700 MPa | 101.53 psi | ISO 8339 |
| **استحکام پارگی** | 4.50 kN/m | - | ISO 34 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.