ELASTOSIL® A 234

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 لوازم کوچک، لوازم خانگی، اتوهای خانگی، لوازم خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-
	کالاهای سفید و لوازم کوچک	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سفید	-	-
چگالی		-	-
	1.21 g/cm³	-	DIN 53217
	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	35 Pa·s	-	Brookfield

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان تشکیل پوسته	10.0 min to 15.0	-	-
سختی Shore	38	-	DIN 53505
استحکام کششی	2.50 MPa	362.6 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	200 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	4.20 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.