ELASTOSIL® A 316

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 پوشش‌ها، رنگ‌ها و پوشش‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	بی رنگ	-	-
چگالی	0.860 g/cm³	-	ISO 2811
نقطه اشتعال	18.0 C°	64.4 F°	ISO 3679
ویسکوزیته	0.30 to 0.60 Pa·s	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان تشکیل پوسته	min 3.0	-	-
سختی Shore	15	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 0.800	psi 116.03	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 130	-	ISO 37
دمای اشتعال	C° 260	F° 500.0	DIN 51794

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.