ELASTOSIL® C 150 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، تکنیک اسپری RTV-2، قالب‌گیری انتقال رزین (RTM) در خودروسازی و حمل و نقل، تکنیک قالب‌گیری دستی کامپوزیت‌ها، تکنیک اسپری کامپوزیت‌ها، تکنیک قالب‌گیری دستی کامپوزیت‌ها، ترکیب پاتینگ در خودروسازی و حمل و نقل، ساخت قالب الکترونیکی، ساخت قالب کامپوزیت‌ها، ساخت قالب در خودروسازی و حمل و نقل، ساخت قالب در ساخت و ساز، ساخت قالب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب فیلم کیسه‌گذاری وکیوم	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
سختی Shore	25	-	ISO 868

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 5.00	psi 725.19	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 500	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 25.0	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.