ELASTOSIL® E 10

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، واشرهای RTV-1، واشرهای پردازش پلاستیک و لاستیک، مهندسی مکانیک و کارخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	قرمز	-	-
چگالی		-	-
	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
	1.11 g/cm³	-	DIN 53479
ویسکوزیته	8.0 Pa·s	-	Brookfield

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان تشکیل پوسته	10.0 min to 15.0	-	-
سختی Shore	25	-	DIN 53505
استحکام کششی	4.70 MPa	681.68 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	500 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	5.10 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.