ELASTOSIL® E 385

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پوشش‌های RTV-1، رنگ‌ها و پوشش‌ها، چسباندن و مهر و موم، چسباندن و مهر و موم روشنایی، چسب‌ها و درزگیرها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	بی رنگ	-	-
چگالی	g/cm³ 0.900 g/cm³ 1.09	- - -	- ISO 2811 ISO 2781
زمان پخت	12 hr to 24	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان تشکیل پوسته	min 15.0	-	-
سختی Shore	30	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 4.50	psi 652.67	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 400	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.