ELASTOSIL® E 43 N

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 وسایل کوچک، وسایل خانگی مایکروویو، چسباندن برای HTV، پردازش پلاستیک و لاستیک، پوشش پارچه‌ها و منسوجات، چسب‌های منسوجات فنی، چسباندن و مهر و موم، چسب‌ها و درزگیرها، چسباندن و مهر و موم، مهندسی مکانیک و کارخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	- g/cm³ 1.05 g/cm³ 1.10	- - -	- DIN 53217 ISO 1183
ویسکوزیته	Pa·s 300	-	DIN EN ISO 3219
سختی Shore	35	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 6.00	psi 870.23	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 750	-	DIN 53504
استحکام پارگی	kN/m 12.0	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.