ELASTOSIL® E 50

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 اتصال و آب‌بندی، چسب‌ها و درزگیرها لوازم خانگی، لوازم خانگی لوازم کوچک، لوازم خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	g/cm³ 1.07 g/cm³ 1.08	- - -	- ISO 1183 DIN 53217
ویسکوزیته	Pa·s 50	-	DIN EN ISO 3219

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان تشکیل پوسته	10.0 min to 15.0	-	-
سختی Shore	35	-	DIN 53505
استحکام کششی	3.60 MPa	522.14 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	350 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	3.50 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.