ELASTOSIL® E 92 N

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 پوشش پارچه، منسوجات فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
	پوشش‌های غیر بافته	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
	پوشش‌های بافته شده	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی		-	-
	1.01 g/cm³	-	DIN 53217
	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	85 Pa·s	-	DIN EN ISO 2555

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان تشکیل پوسته	10.0 min	-	-
سختی Shore	18	-	DIN 53505
استحکام کششی	1.50 MPa	217.56 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	450 %	-	DIN 53504

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.