# ELASTOSIL® FLR 3905/40 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، اتصالات LSR، قطعات قالب‌گیری شده خودروسازی و حمل و نقل، خودروسازی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، فنی، مهر و موم‌های قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر بنزین | - | - |
| | مقاوم در برابر چربی | - | - |
| | کاهش فشار پایین | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | زیر کاپوت خودرو | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |
| | قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM) | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **رنگ** | نیمه شفاف | - | - |
| **چگالی** | 1.24 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **ویسکوزیته** | 450 Pa·s | - | DIN 53019 |
| **سختی Shore** | 40 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 5.00 MPa | 725.19 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 310 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 13 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | 12.0 kN/m | - | ASTM D624B |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.