ELASTOSIL® FLR 3905/60 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، LSR کانکتورها، خودرو و حمل و نقل مهر و موم‌های قالب‌گیری شده، پلاستیک و فرآوری لاستیک قطعات قالب‌گیری شده، خودرو، پلاستیک و فرآوری لاستیک قطعات قالب‌گیری شده، فنی، پلاستیک و فرآوری لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر بنزین مقاوم در برابر چربی کاهش فشار پایین مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	1.27 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	1200 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	5.00 MPa	725.19 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	300 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	18 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	19.0 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.