ELASTOSIL® LR 3003/05 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، مهر و موم‌های قالب‌گیری شده LSR، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، فنی، دمپرهای لرزش پردازش پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب‌گیری شده خودروسازی، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف)	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو واشرها غشاءها مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - - - - -	- - - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	6	-	DIN 53505
استحکام کششی	2.50 MPa	362.6 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	700 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	12 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	8.00 kN/m	-	ASTM D624B
استحکام الکتریکی	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
ضریب تلفات	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.