# ELASTOSIL® LR 3004/30 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب‌گیری شده LSR، فنی، قطعات قالب‌گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، خودرو، قطعات قالب‌گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، درزگیرهای قالب‌گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، دمپرهای ارتعاشی فرآوری پلاستیک و لاستیک، خودرو و حمل و نقل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پخت سریع | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | زیر کاپوت خودرو | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | غشاءها | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |
| | شیرها/قطعات شیر | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |
| | قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM) | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **رنگ** | شفاف/شفاف | - | - |
| **چگالی** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **ویسکوزیته** | 100 Pa·s | - | DIN 53019 |
| **سختی Shore** | 30 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 7.40 MPa | 1073.28 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 620 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 9.0 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | 26.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **جهندگی** | 60 % | - | DIN 53512 |
| **استحکام الکتریکی** | 23 kV/mm | - | DIN IEC 243 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 5.0E+15 ohms·cm | - | DIN IEC 93 |
| **ضریب تلفات** | 2.0E-4 | - | DIN VDE 0303 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.