ELASTOSIL® LR 3011/50 FR A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب‌گیری شده LSR، خودروسازی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، فنی، اتصالات پردازش پلاستیک و لاستیک، مهر و موم‌های قالب‌گیری شده خودروسازی و حمل و نقل، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	خاکستری	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته	1000 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	50	-	DIN 53505
استحکام کششی	8.90 MPa	1290.84 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	470 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	17 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	28.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	60 %	-	DIN 53512
استحکام الکتریکی	31 kV/mm	-	DIN IEC 243
مقاومت ویژه حجمی	2.7E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.