ELASTOSIL® LR 3015/70 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، مهر و موم‌های قالب‌گیری شده LSR، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، خودروسازی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر چربی کاهش فشار پایین مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو واشرها مهر و موم‌ها	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	بژ	-	-
چگالی	1.34 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	600 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	70	-	DIN 53505
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	280 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	16 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	18.0 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.