# ELASTOSIL® LR 3040/30 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب‌گیری شده LSR، خودروسازی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب‌گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پخت سریع | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | مقاومت در برابر پارگی خوب | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | زیر کاپوت خودرو | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | غشاءها | - | - |
| | پستانک‌ها | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |
| | شیرها/قطعات شیر | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |
| | قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM) | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **رنگ** | شفاف/شفاف | - | - |
| **چگالی** | 1.12 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **ویسکوزیته** | 200 Pa·s | - | DIN 53019 |
| **سختی Shore** | 31 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 8.80 MPa | 1276.33 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 710 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 18 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | | -<br>-<br>- | -<br>ISO 34<br>ASTM D624B |
| | 13.0 kN/m<br>35.0 kN/m | | |
| **جهندگی** | 57 % | - | DIN 53512 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.