ELASTOSIL® LR 3040/50 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب‌گیری شده LSR، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب‌گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، فنی، قطعات قالب‌گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	واشرها	-	-
	غشاءها	-	-
	پستانک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	450 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	49	-	DIN 53505
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	480 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	11 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی		- - -	- ISO 34 ASTM D624B
	10.0 kN/m 40.0 kN/m		
جهندگی	67 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.