ELASTOSIL® LR 3043/60 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده LSR، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، خودرو، دمپرهای ارتعاشی فرآوری پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	واشرها	-	-
	غشاءها	-	-
	پستانک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	400 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	8.80 MPa	1276.33 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	360 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	20 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی		- - -	- ISO 34 ASTM D624B
	13.0 kN/m 43.0 kN/m		
جهندگی	68 %	-	DIN 53512
استحکام الکتریکی	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
ضریب تلفات	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.