ELASTOSIL® LR 3070/30 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده LSR، فنی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک، مهر و موم های قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، دمپرهای ارتعاشی، غشاهای خودرو و حمل و نقل، خودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها روکش‌گذاری مهر و موم‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	هم‌اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.09 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	530 Pa·s	-	DIN 53019
سختی Shore	29	-	DIN 53505
استحکام کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	700 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	30 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	17.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	60 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.