ELASTOSIL® LR 3153 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، چادرهای LSR، پوشش پارچه‌ها و منسوجات نساجی فنی، نساجی فنی، نساجی فنی، نساجی معماری، اتصال برای HTV، غلتک‌های رسانای الکتریکی فرآوری پلاستیک و لاستیک، غلتک‌های رسانای الکتریکی فرآوری پلاستیک و لاستیک، صنعت چاپ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
	پوشش‌های غیر بافته	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
	پوشش‌های بافته شده	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.07 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	140 Pa·s	-	Brookfield
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	7.40 MPa	1073.28 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	170 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	14.0 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.