ELASTOSIL® LR 6240 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، LSR منسوجات معماری، منسوجات فنی پوشش پارچه ها و منسوجات، منسوجات فنی منسوجات فنی، منسوجات فنی چادرها، منسوجات فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های پارچه	-	-
	پوشش‌های غیر بافته	-	-
	پوشش‌های بافته شده	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی مایع (LIM)	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	36	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 2.60	psi 377.1	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 290	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 9.0 % 71	- - -	- DIN ISO 815-B DIN 53517
استحکام پارگی	kN/m 5.20	-	ASTM D624B
جهندگی	% 71	-	DIN 53512
استحکام الکتریکی	kV/mm 19	-	DIN VDE 0303
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+14 ohms·cm	-	DIN VDE 0303
ضریب تلفات	0.014	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.