ELASTOSIL® M 1470

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 قالب سازی، خودرو و حمل و نقل قالب سازی، ساخت و ساز قالب سازی، پردازش پلاستیک و لاستیک قالب سازی، کامپوزیت ها قالب سازی، قالب سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب نمونه‌سازی	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	خاکستری، روشن	-	-
چگالی		- -	- ISO 2781
	1.28 g/cm³	-	DIN 53217
	1.28 g/cm³	-	
قوام (Consistency)	چسبناک، سفت	-	ISO 7390

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
جمع‌شدگی خطی	% 0.20	-	-
سختی Shore	45	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 4.50	psi 652.67	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 230	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.