ELASTOSIL® M 4400

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 قالب سازی، خودرو و حمل و نقل قالب سازی، ساخت و ساز چاپ پد، صنعت چاپ قالب سازی، پردازش پلاستیک و لاستیک قالب سازی، کامپوزیت ها قالب سازی، قالب سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب نمونه‌سازی	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	زرد	-	-
چگالی	1.30 g/cm³	-	ISO 2781
ویسکوزیته		- -	- ISO 3219
	25 Pa·s	-	DIN EN ISO 3219
	30 Pa·s	-	

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	23	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 2.00	psi 290.08	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 250	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	% 0.70	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.