ELASTOSIL® M 4440

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قالب سازی RTV-2، قالب سازی خودرو و حمل و نقل، قالب سازی ساخت و ساز، قالب سازی فرآوری پلاستیک و لاستیک، قالب سازی کامپوزیت، قالب سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب نمونه‌سازی	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سفید	-	-
چگالی		- - g/cm³ 1.23 - g/cm³ 1.25	- ISO 2781 DIN 53479
ویسکوزیته			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	- Pa·s 20 Pa·s 25	- - -	- ISO 3219 DIN EN ISO 3219
سختی Shore	37	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 220	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 4.50	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	% 0.40	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.