ELASTOSIL® M 4470

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قالب سازی RTV-2، چاپ پد خودرو و حمل و نقل، قالب سازی صنعت چاپ، قالب سازی ساخت و ساز، قالب سازی فرآوری پلاستیک و لاستیک، قالب سازی کامپوزیت، قالب سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب نمونه‌سازی	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	قهوه‌ای	-	-
چگالی		-	-
	1.44 g/cm³	-	ISO 2781
	1.44 g/cm³	-	DIN 53217

ویسکوزیته

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	- Pa·s 10 Pa·s 15	- - -	- ISO 3219 DIN EN ISO 3219
سختی Shore	60	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 4.50	psi 652.67	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 120	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	% 0.80	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.