ELASTOSIL® M 4645 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 نمونه‌سازی سریع، مراقبت‌های خانگی نمونه‌سازی سریع، خودروسازی و حمل و نقل نمونه‌سازی سریع، پردازش پلاستیک و لاستیک نمونه‌سازی سریع، داروسازی و مراقبت‌های بهداشتی ساخت قالب، ساخت قالب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی ساخت قالب داروها نمونه‌سازی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی واکنشی (RIM)	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 2781

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته	35 Pa·s	-	ISO 3219
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	80 min	-	-
سختی Shore	40	-	ISO 868
استحکام کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	330 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.