ELASTOSIL® M 4670 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قالب سازی RTV-2، نمونه سازی سریع ساختمانی، قالب سازی دارویی و بهداشتی، نمونه سازی سریع خودرو و حمل و نقل، قالب سازی لوازم خانگی، نمونه سازی سریع کامپوزیت ها، قالب سازی فرآوری پلاستیک و لاستیک، نمونه سازی سریع فرآوری پلاستیک و لاستیک، قالب سازی خودرو و حمل و نقل، قالب سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی ساخت قالب داروها نمونه‌سازی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی واکنشی (RIM)	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	بژ	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.28 g/cm³	-	ISO 2781
ویسکوزیته	80 Pa·s	-	ISO 3219
زمان پخت	12 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	90 min	-	-
سختی Shore	55	-	ISO 868
استحکام کششی	5.50 MPa	797.71 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	250 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.