ELASTOSIL® N 199

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 واشرهای نوع مرطوب، چسباندن و آب‌بندی خودروسازی و حمل و نقل، مهندسی مکانیک و کارخانه چسباندن و آب‌بندی، انرژی‌های تجدیدپذیر چسباندن و آب‌بندی، چسب‌ها و درزگیرها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	بی رنگ	-	-
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 2781
زمان پخت	8.0 hr	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان تشکیل پوسته	min 30.0	-	-
سختی Shore	35	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 4.00	psi 580.15	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 450	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 8.00	-	ASTM D624B
مقاومت در برابر ردیابی	600<	-	IEC 60587

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.