ELASTOSIL® N 2189

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 چسباندن و آب‌بندی، انرژی‌های تجدیدپذیر واشرهای نوع مرطوب، چسباندن و آب‌بندی خودروسازی و حمل و نقل، چسب‌ها و درزگیرها چسباندن و آب‌بندی، مهندسی مکانیک و کارخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سیاه	-	-
چگالی		-	-
	1.20 g/cm³	-	ISO 2811
	1.23 g/cm³	-	ISO 2781

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان تشکیل پوسته	min 15.0	-	-
سختی Shore	45	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 250	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.