ELASTOSIL® N 2199

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 چسباندن و آب‌بندی، انرژی‌های تجدیدپذیر پوشش پارچه‌ها و منسوجات، منسوجات فنی چسباندن و آب‌بندی، چسب‌ها و درزگیرها منسوجات فنی، منسوجات فنی چسباندن منسوجات، منسوجات فنی چسباندن و آب‌بندی، مهندسی مکانیک و کارخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 2811
زمان تشکیل پوسته	min 15.0	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	30	-	ISO 868
مدول کششی	1.00 MPa	145.04 psi	ISO 37
استحکام کششی	2.50 MPa	362.6 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	350 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.