ELASTOSIL® N 288

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-1 واشرها، مهندسی مکانیک و کارخانه چسباندن و آب‌بندی، چسب‌ها و درزگیرها لوازم کوچک، لوازم خانگی گرمایش و تهویه مطبوع، مهندسی مکانیک و کارخانه گرمایش و تهویه مطبوع، لوازم خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	قرمز	-	-
چگالی		-	-
	1.08 g/cm³	-	DIN 53479
	1.09 g/cm³	-	ISO 1183

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته	65 Pa·s	-	Brookfield
سختی Shore	35	-	DIN 53505
استحکام کششی	3.20 MPa	464.12 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	350 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	5.00 kN/m	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.