# ELASTOSIL® P 7670 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، محصولات ارتوپدی RTV-2، دارویی و بهداشتی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | زیست‌سازگار | - | - |
| | بدون BPA | - | - |
| | قابل تنفس | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | انعطاف‌پذیری خوب | - | - |
| | قابلیت استریل‌سازی خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی خوب | - | - |
| | نفوذپذیری گاز بالا | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | کم تا هیچ بوی | - | - |
| | کم تا هیچ جذب آب | - | - |
| | غیر سمی | - | - |
| | مقاوم در برابر بخار | - | - |

### کاربردها

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | کاربردهای پزشکی/بهداشتی | - | - |
| | داروها | - | - |
| | پروتزها | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رنگ** | نیمه شفاف | - | - |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min 20 | - | - |
| **سختی Shore** | 7 | - | ISO 868 |
| **استحکام کششی** | MPa 1.80 | psi 261.07 | ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | % 600 | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 2.10 | - | ASTM D624B |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.