ELASTOSIL® P 7684/40 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، محصولات ارتوپدی RTV-2، دارویی و بهداشتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	بدون BPA	-	-
	قابل تنفس	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت استریل‌سازی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	نفوذپذیری گاز بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	غیر سمی	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	داروها	-	-
	پروتزها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 70	-	-
سختی Shore		-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 2.00	psi 290.08	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 600	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 6.00	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.