ELASTOSIL® R 401/60 KX

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، کابل‌های احتراق و باتری HTV، صنعت کابل، اکسترود شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده، خودرو، خودرو و حمل و نقل، پروفیل‌های درزگیر، ساخت و ساز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف)	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب پروفایل‌ها کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن اکستروژن پروفایل اکستروژن سیم و کابل	- - - -	- - - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	59	-	DIN 53505
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	460 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	25.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	51 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.