ELASTOSIL® R 401/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، شیلنگ های HTV، خودرو، چکمه های شمع خودرو و حمل و نقل، کابل های احتراق و باتری خودرو و حمل و نقل، آویز لوله اگزوز صنعت کابل، مهر و موم های قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، غشاهای پردازش پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده های خودرو و حمل و نقل، اکسترود شده های تماس با مواد غذایی، اکسترود شده های پردازش پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده های فنی، قطعات اکسترود شده پردازش پلاستیک و لاستیک؛ تماس با آب لوله کشی و فاضلاب، قطعات قالب گیری شده خودرو، قطعات قالب گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده فنی، قطعات قالب گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک؛ تماس با آب لوله کشی و فاضلاب، پروفیل های درزگیر، ساخت و ساز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E75704-101818639	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف)	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی ترکیب واشرها	- - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای آب شرب	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن سیم و کابل	-	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	70	-	DIN 53505
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	440 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	40 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	26.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	51 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.