ELASTOSIL® R 416/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، شیلنگ‌های HTV، خودروسازی، اکستروژن‌های خودروسازی و حمل و نقل، خودروسازی، پردازش پلاستیک و لاستیک اکستروژن، خودروسازی، اکستروژن‌های خودروسازی و حمل و نقل، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	ترکیب	-	-
	شلنگ	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	70	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 10.0	psi 1450.38	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 570	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 20	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 30.0	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.