ELASTOSIL® R 420/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، تعلیق‌های لوله اگزوز HTV، موانع لرزشی خودروسازی و حمل و نقل، اکستروژن‌های خودروسازی و حمل و نقل، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک اکستروژن، تماس با مواد غذایی، پردازش پلاستیک و لاستیک قطعات اکسترود شده؛ تماس با آب شیرین و فاضلاب، پردازش پلاستیک و لاستیک قطعات قالب‌گیری شده، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک قطعات قالب‌گیری شده؛ تماس با آب شیرین و فاضلاب، پردازش پلاستیک و لاستیک قطعات قالب‌گیری شده، تماس با مواد غذایی، پردازش پلاستیک و لاستیک قطعات قالب‌گیری شده، خودروسازی، پردازش پلاستیک و لاستیک کابل، کاربرد عمومی، پردازش پلاستیک و لاستیک کابل، کاربرد عمومی، مهندسی انرژی و الکتریکی غشاها، خودروسازی و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	ترکیب	-	-
	واشرها	-	-
	کاربردهای آب شرب	-	-
	پروفایل‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن سیم و کابل	-	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	59	-	DIN 53505
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	580 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	39 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	42.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	45 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.