ELASTOSIL® R 490/55

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، مهر و موم های قالب گیری شده HTV، غشاهای پردازش پلاستیک و لاستیک، غشاهای خودرو و حمل و نقل، اکسترود شده های فنی، اکسترود شده های پردازش پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده های تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده فنی، قطعات قالب گیری شده پردازش پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده خودرو، کابل مقاوم در برابر اشعه ایکس پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	واشرها	-	-
	کاربردهای دمای پایین	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
روش فرآیند			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	
	اکستروژن سیم و کابل	-	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	50	-	DIN 53505
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	500 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	39 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	33.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	49 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.