ELASTOSIL® R 501/75

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، کابل های دریایی، کشتی و فراساحلی HTV، صنعت کابل کابل های راه آهن، کابل های راه آهن خودرو و حمل و نقل، صنعت کابل اکسترود شده های فنی، کابل های ایمنی پردازش پلاستیک و لاستیک، صنعت کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	ترکیب کاربردهای دمای بالا کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل اکستروژن سیم و کابل	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	1.24 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	68	-	DIN 53505
استحکام کششی	7.20 MPa	1044.27 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	490 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	35.0 kN/m	-	ASTM D624B
استحکام الکتریکی	27 kV/mm	-	DIN IEC 243
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
ضریب تلفات	1.4E-3	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.